BOLETIM TÉCNICO

SW Esmalte Sintético Tradicional Acetinado

Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL proporciona alta cobertura e um ótimo acabamento para superfícies externas e internas de madeiras e metais. Possui máxima proteção e durabilidade de 10 anos*.
Indicação:	Superfícies de madeira, metal e vime.
Cores:	**Cores prontas:** conforme cartela de cores. **Cores personalizadas:** conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. **Importante:** a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
Principais Benefícios:	NÃO DESCASCA ALTA PROTEÇÃO DURABILIDADE DE 10 ANOS* Madeiras | Metais Exterior / Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), Secantes, Aditivos, Silicato de Alumínio, Hidrocarbonetos Alifáticos (faixa de destilação 140ºC – 200ºC).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	**Tipo:**	4.2.1.2
Conformidade:	Não aplicável	**Espessura da película seca:**	70µ - 90µ
Sólidos por peso:	36,10 - 65,75 %	**pH:**	Não aplicável
Sólidos por volume:	27,95 - 47,40 %	**Peso Específico:**	0,96 - 1,32 g/cm³
Viscosidade:	65 - 85 KU	**VOC:**	284,70 - 500,45 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	***Rolo de Espuma/Pincel:***	**Pintura:** Na primeira demão, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na segunda e demais demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. **Repintura:** Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.	
	Pistola:	Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL com 2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.	
Rendimento:	***Quarto 0,9L:***	Até 14m2 por demão	***Quarto 0,8L:*** Até 12m2 por demão
	Galão 3,6L:	Até 55m2 por demão	***Galão 3,2L:*** Até 48m2 por demão
	Lata 18L:	não se aplica	***Lata 16L:*** não se aplica
	Balde 20L:	não se aplica	
Secagem:	***Toque:***	1 a 4 horas	
	Entre demãos:	8 a 12 horas	
	Final:	24 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	O produto METALATEX ECO ESMALTE pode ser aplicado em superfícies externas e internas de metais, madeiras (exceto para tipo naval) e vimes. Para outras superfícies entrar em contato com nosso (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: **Norma ANBT NBR 13.245**	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Superfícies Novas:	Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície. -Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM -Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE -Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO
Pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas:	Servem de base para repintura, após o lixamento e cuidados acima.
Pinturas velhas ou em mau estado de conservação:	Devem ser totalmente removidas com removedores especiais ou thinner, preparadas com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS e após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.
Superfícies com fungos ou bolor:	Lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Para obter um fino acabamento e deixar a superfície lisa, utilize SHERWIN-WILLIAMS ECO MASSA NIVELADORA em camadas finas e sucessivas.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação; 6. A inalação proposital pode causar dependência; 7. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1.Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador; 4.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Junho/2020
TPR: SER
0014189/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

SW-COMPANY USE-OTHER