



BOLETIM TÉCNICO

SW TEXTURARTE RÚSTICA



Descrição:	SW TEXTURARTE é uma linha de texturas de base acrílica, hidrorrepelente e que proporciona os mais variados efeitos decorativos em ambientes externos e internos. TEXTURARTE RÚSTICA possui partículas de quartzo levemente encorpadas que corrigem pequenas imperfeições e grande resistência à abrasão e intempéries.
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento.
Cores:	Cores Prontas: Branca Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
Principais Benefícios:	Super Durabilidade Repele Água Rústica Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), cargas minerais inertes, Polímeros Acrílicos Modificados, Hidrocarboneto Alifático (Faixa de Destilação 140°C - 200°C), Éteres Glicólicos. Isentos de Chumbo e Cromatos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.6.3
Conformidade:	ABNT NBR 15.348	Espessura da película seca:	Não se aplica
Sólidos por peso:	84,85 - 85,75 %	pH:	9,0 - 10,0
Sólidos por volume:	69,85 - 71,20 %	Peso Específico:	1,922 - 2,016 g/cm³
Espalhamento em Massa:	Não se aplica	VOC:	23,70 - 28,80 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Não se aplica Não se aplica Até 11,5m² por demão Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 14L: Não se aplica Não se aplica Até 9m² por demão
Secagem:	Toque: Final:	8 horas 4 dias	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caiação/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente. 6. TEXTURARTE RÚSTICA: Aplique como fundo uma demão de acrílico fosco, como METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO ou DESIGN PREMIUM FOSCO, na mesma cor da textura e aguarde a secagem por pelo menos 3 horas. Em painéis de até 2m², aplique SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE RUSTICA com uma desempenadeira de aço e com a textura ainda úmida, passe a desempenadeira de plástico criando o efeito RÚSTICA da forma desejada. Logo após, continue com o mesmo procedimento no restante da superfície.
ACABAMENTOS RECOMENDADOS:	Aquacryl Super Premium, Metalatex Super Lavável Fosco, Novacor Extra, Novacor Cobre Mais, Prolar Standard. Super Paint Super Premium, Design Premium e Spazio Standard.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR: SER
0014195/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300