



BOLETIM TÉCNICO

SW Esmalte Sintético Super Secagem



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM proporciona alta cobertura com um rápido tempo de secagem entre demãos. Fácil de aplicar e tem ótimo acabamento em superfícies externas e internas de madeira, metais, cerâmicas e vimes.
Indicação:	Superfícies de madeira, metal, cerâmica e vime. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Cores:	Cores Prontas: Conforme Cartela de Cores no Acabamento Alto Brilho.
Principais Benefícios:	<ul style="list-style-type: none"> Seca em 20 Minutos entre Demãos Excelente Cobertura Durabilidade de 10 anos Madeiras e Metais Exterior Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de chumbo e cromatos), Secantes, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Xileno, Álcool Etilico.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.2.1.1
Peso Específico:	0,92 - 1,09 g/cm ³	Viscosidade:	70 - 85 KU
Sólidos por peso:	48,53 - 55,35 %	VOC:	472,10 - 488,07 g/L
Sólidos por volume:	41,29 - 46,08 %		
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	<p>Rolo de Espuma/Pincel:</p> <p>Em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM com 2 a 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.</p> <p>Pistola:</p> <p>Em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM com 2 a 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.</p>		
Rendimento:	<p>Quarto 0,9L: Até 19m² por demão</p> <p>Galão 3,6L: Até 76m² por demão</p> <p>Lata 18L: Não se aplica</p> <p>Balde 20L: Não se aplica</p>	<p>Quarto 0,8L:</p> <p>Galão 3,2L:</p> <p>Lata 16L:</p>	<p>Não se aplica</p> <p>Não se aplica</p> <p>Não se aplica</p>
Secagem:	<p>Toque: 30 minutos</p> <p>Entre demãos: 20 minutos a 2 horas*</p> <p>Final: 5 a 7 horas</p> <p>Nota: *Se ultrapassar 2 horas, aguarde 24 horas para a próxima demão.</p>		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies de madeira, metal, cerâmica e vime. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Superfícies novas:	Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície. -Ferro e aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM -Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE -Madeira: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO BRANCO FOSCO
Pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas:	Servem de base para repintura, após o lixamento e cuidados acima.
Pinturas velhas ou em mau estado de conservação/Pinturas velhas ou em mau estado de conservação	Após remover a pintura velha com removedores especiais, prepare a superfície com SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Depois dessa etapa, siga o mesmo preparo de superfícies novas.
Superfícies com fungos ou bolor:	Lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 15 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Para obter um fino acabamento e deixar a superfície lisa, utilize SHERWIN-WILLIAMS ECO MASSA NIVELADORA em camadas finas e sucessivas.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 85% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador; 4. Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como ssuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR - SER
0014188/01
2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré – SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA