

Novacor Resina Impermeabilizante


Descrição:	NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE protege e realça a tonalidade natural de superfícies porosas. Oferece resistência ao tráfego de pessoas e deixa a superfície repelente à água e umidade, impedindo a formação de limo, manchas, escurecimento de rejuntas ou qualquer ação de intempéries. Ideal para áreas externas e internas, podendo também ser utilizada como fundo preparador de paredes, desde que diluída em partes iguais com thinner para sintéticos.
Indicação:	Pedras naturais (ardósia, pedra mineira, pedra goiana, etc.), concreto aparente, telhas de barro ou fibrocimento, tijolo aparente, cerâmicas. Pode ser aplicada também sobre piso cimentado e sobre superfícies pintadas com NOVACOR PISO PREMIUM (aplicar somente após 30 dias de secagem da tinta de acabamento).
Cores:	Incolor
Principais Benefícios:	Facilita a Limpeza Dura e dá Brilho Concentrada Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina Acrílica modificada, Hidrocarbonetos Aromáticos, e Aditivos. Isento de Chumbo e Cromatos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.8.3
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Viscosidade Copo Ford:	10 - 16 s
Sólidos por peso:	15,80 - 16,80 %	VOC:	743,78 - 744,78 g/L
Sólidos por volume:	13,28 - 14,28 %	Peso Específico:	0,84 - 0,94 g/cm ³
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pincel:	1° demão: diluir 10 partes de NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE com 2 a 3 partes de thinner para sintéticos. 2° e demais demãos: diluir 10 partes de NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE com 1 parte de thinner para sintéticos.	
	Pistola:	Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE com 1 1/2 a 2 partes de thinner para sintéticos.	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Não se aplica Até 40m ² por demão Até 200m ² por demão Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	30 minutos 6 horas 12 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Pedras naturais (ardósia, pedra mineira, pedra goiana, etc.), concreto aparente, telhas de barro ou fibrocimento, tijolo aparente, cerâmicas. Pode ser aplicada também sobre piso cimentado e sobre superfícies pintadas com NOVACOR PISO PREMIUM (aplicar somente após 30 dias de secagem da tinta de acabamento). Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos e procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Pisos Queimados:	Para aumentar a porosidade, lave-o com uma solução de 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático, deixando agir por 30 minutos. Enxágue com água em abundância e aguarde a secagem total.
Superfícies com mofo, fungos ou limo:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 4 horas. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Superfícies Cimentadas Novas:	Aguarde 30 dias para a cura completa da superfície antes de se efetuar a aplicação.
Áreas mais antigas ou de difícil limpeza (ex: pisos, fachadas de tijolo aparente):	Lixe a superfície e lave com uma solução de água e detergente neutro.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Não deve ser aplicada sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer área não porosa e superfícies sensíveis a solventes. 2. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 3. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 5. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 6. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 7. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa do produto; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção do produto ou diferença de brilho; 4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams.com.br